

Antikorozní prostředek.

POUŽITÍ

SONIFAT 3040 C je vhodný pro ochranu všech mechanických součástí při přepravě nebo skladování. Aplikace je možná ponořením, postřikem nebo kartáčováním.

POPIS

Olejová / vosková ochranná tekutina se specifickou přísadou, která jí dává vysokou afinitu ke kovům a vysokou odolnost vůči vodě. Poskytuje účinnou ochranu proti korozi ve vlhké nebo slané atmosféře.

CHARAKTERISTIKA

Parametr	Norma	Jednotka	Hodnota
Hustota při 15°C	NF T 60-101	kg/m ³	797
Kinematická viskozita při 40°C	NF T 60-100	mm ² /s	2,1
Solná atmosféra	ASTM B 117	hodina	168 - 184
Tloušťka filmu	-	μm	3,0
Bod vzplanutí	NF T 60-118	°C	<35
Délka ochrany vnitřní/venkovní	NF T 60-105	měsíc	24/12

Tyto charakteristiky produktu jsou pouze orientační a odpovídají našim současným výrobním normám. IGOL si vyhrazuje právo změnit vlastnosti ve prospěch svých zákazníků v souladu s nejnovějšími technologiemi. Před použitím tohoto výrobku, je doporučeno se seznámit s návodem k použití a dopadem na životní prostředí v technických a bezpečnostních listech. Výše uvedené informace vycházejí ze současného stavu znalostí daného produktu. Uživatel musí přijmout veškerá nezbytná opatření pro jeho použití. V žádném případě IGOL nemůže nést odpovědnost za škody způsobené případným zneužitím.

Datum FR : 19/07/2018

Datum CZ : 29/10/2018

Technický list

UNIFLEG

Distributor pro Českou republiku:

Unifleg CZ spol. s r.o., Na Křečku 365, 109 04 Praha 10, tel.: +420 272 083 251, fax: +420 272 083 255, mobil: +420 606 541 904, e-mail: unifleg@unifleg.cz, www: www.unifleg.cz.

