

# FLEGMOUNTFIX-58

(FM58)

Profesionální řešení  
pro Vás

**anaerobní těsnící tmel**

**neobsahuje silikony**

**pracuje v teplotním rozsahu od -50°C do +150°C**

**zabraňuje uvolnění a prosakování spoje**

# FLEGMOUNTFIX-58

(FM58)

Profesionální řešení  
pro Vás

## Charakteristika

**FLEGMOUNTFIX 58** je anaerobní, vysoce pevnostní tmel, monomerové báze. Nahrazuje pevná těsnění. Je určen pro zajištění a utěsnění kovových přírub a ploch na převodových skříních, přírub skříní motorů a plochých těsnění spojovaných dílů. Produkt vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře maximálně 0,10 – 0,50 mm mezi lepenými kovovými povrchy. Zabraňuje uvolnění či prosakování spoje. Tixotropní vlastnosti výrobku znemožňují jeho stékání z místa aplikace.

## Použití

**FLEGMOUNTFIX 58** - jednosložkový, vysoce pevnostní tmel červené barvy, který se používá především tam, kde je požadováno nesilikonové těsnění motorových a převodových skříní, přírub strojů a strojních technologií. Produkt vytvrzuje bez přístupu vzduchu ve spáře mezi dvěma kovovými díly. Zabraňuje uvolnění či prosakování spoje, které je způsobeno vibracemi a rázy.

Vyčistěte obě strany těsněných ploch pomocí výrobku Flegsolvent a nechte oschnout. Touto činností, dosáhnete vyšší jistoty kvalitního výsledku těsnění lepeného spoje.

Naneste tmel na jednu z lepených ploch v potřebném množství. Doporučujeme aplikovat tmel na celou plochu lepeného dílu. S použitím běžné praxe sesadte a utáhněte šrouby tak, aby bylo dosaženo správného dotažení. Konečné vytvrzení je maximálně 24 hod. Demontáž lze provést snadno, za pomoci běžných nástrojů.

## Balení

Kartuše 300ml

## Upozornění

Jen pro profesionální užití.

## Obecné informace

Monomerová báze: Dimethacrylate  
Barva/vzhled: červený  
Viskozita při 20°C v mPa\*s: 30000- 50000tx  
Hustota při 20°C v g/cm3: 1,13  
Fluorescentní  
Skladovatelnost při 20°C v neotevřeném obalu 12 měsíců

## Čas vytvrzení na...

ocelovém závitě M10, po: minut 80-160  
mosazném závitě M10, po minut <30  
maximální spára vyplnění: mm 0,10 - 0,50  
konečné vytvrzení po: 24 hodin

