

Swift®col 9720 - sprej

Art.nr.17021 *alternativa ke štětci

- Swift®col 9720**
- * pro kontaktní a jednostranné lepení
 - * rychlé počáteční přilnutí
 - * rovnoměrný obraz stříkání
 - * bez zápachu
 - * transparentní
 - * neobsahuje FCKW ani CKW

Pomocí spreje Swift®col 9720 je možno lepit nejrůznější materiály mezi sebou a navzájem; např. pěnové materiály, jutu, plst, textilie, izolační materiály, polystyrolovou pěnovou hmotu, různé umělé hmoty a fólie z umělých hmot, papír, lepenku, dřevěné materiály a mnoho dalších.

Se sprejem Swift®col 9720 můžete pracovat pohodlně a bezpečně.

Před použitím plechovku dobře protřepat!

Požadovaná šířka stříkání se nastaví speciálním ventilem. Tryska se stiskne pevně směrem dolů a lepidlo se nanáší rovnoměrně. Přitom je třeba dodržovat odstup 15 - 20 cm.

Podle požadavků na pevnost spoje se může lepidlo ve spreji použít při jednostranném nebo kontaktním lepení.

Díly, které se mají jenom zafixovat, se nastříkají na jedné straně. Po 30 vteřinách se díly stlačí k sobě.

Pro lepení s vysokým namáháním spoje nastříkat oba díly. Po době vytěkání nejméně 1 min. během doby kontaktního lepení přitlačit díly k sobě.

Doba lepení - otevřená doba: jednostranný nános : 30 - 90 vteřin.

Doba kontaktního lepení: oboustranný nános : 1-15 minut.

Při lepení polystyrolové pěny mezi sebou a při lepení na neprodyšné materiály je třeba dát pozor, aby nebylo uvnitř lepeného spoje uzavřeno žádné rozpouštědlo. Je třeba dbát na menší nános a dostatečnou vzdálenost stříkání.

Pokyn:

Po použití plechovku vyprázdnit přes stříkací hlavu, až bude vycházet pouze hnací plyn, aby se zamezilo zaschnutí nebo ucpání stříkací hlavy.

Balení: sprej 500 ml/350 g - 12 ks v kartonu

K zvláštní pozornosti:

Naše údaje vycházejí ze zkušeností v laboratoři a praxi. S ohledem na různost materiálů, zpracovatelských metod a místních zvyků, na které nemáme žádný vliv, nemůže být převzata žádná záruka, ani z hlediska patentového práva. Doporučujeme proto dostatečné vlastní pokusy. Ostatně poukazujeme na naše všeobecné obchodní podmínky.

Vydáním těchto technických informací ztrácejí všechny dříve vydané informace o výrobku a aplikaci svou platnost!

Únor 2012