

Mazivo ve formě pasty složené z disulfidu molybdeničitého (50 %) dispergovaného v olejovém minerálním základu

Pro profesionální užití

CHARAKTERISTIKA

Teplotní rozsah použití: -25 až +450 °C

VÝHODY

Přilnavost (adheze)

Velmi dobrá přilnavost k ošetřeným povrchům, odolává vysokým teplotám:

- olejové mazání do 165 °C
- polosuché mazání do 450 °C

EP

Vhodné pro všechny mezní mazací situace vystavené vysokým tlakům a teplotám, zabraňuje kontaktní (tribokorozi) korozi: „korozi způsobené třením“.

Aplikace

PATE AS 450 by se neměl nanášet nadměrně, ale jako tenká vrstva. Ošetřované povrchy pečlivě odmašťujte. Nechte PATE AS 450 proniknout v tenké vrstvě roztíráním měkkou kůží, štětcem nebo kartáčem. Mechanické nanášení štětci nebo rotujícími válečky zvyšuje účinnost PATE AS 450.

POUŽITÍ

Automobily / Zemědělství / Stavební průmysl

Komponenty vystavené vysokému zatížení a/nebo vysokým teplotám: Vodítka, saně, přímá, kuželová a šikmá ozubená kola, kola a šneková kola, ventily a kohouty atd. Lisování za studena a za tepla bez zadrhávání, šroubovaná montáž a demontáž. Záběh bez poškrábání, zadření nebo zadrhávání kluzných částí. Obrábění kovů: obrábění, tažení, ohýbání, ražení, řezání a příprava řezných nástrojů.

Parametr	Metoda	Jednotka	Hodnota
Vzhled	Vizuálně		hladká pasta
Barva	Vizuálně		šedá až modrošedá
Rozsah použitelnosti		°C	-25 až 450
Třída NLGI			2
Obsah MoS ₂			50%

Tyto charakteristiky produktu jsou pouze orientační a odpovídají našim současným výrobním normám. IGOL si vyhrazuje právo změnit vlastnosti ve prospěch svých zákazníků v souladu s nejnovějšími technologiemi. Před použitím tohoto výrobku, je doporučeno se seznámit s návodem k použití a dopadem na životní prostředí v technických a bezpečnostních listech. Výše uvedené informace vycházejí ze současného stavu znalostí daného produktu. Uživatel musí přijmout veškerá nezbytná opatření pro jeho použití. V žádném případě IGOL nemůže nést odpovědnost za škody způsobené případným zneužitím.

Datum FR : 28/10/2015

Datum CZ : 05/08/2026



Distributor pro Českou republiku:

Unifleg CZ spol. s r.o., Na Křečku 365, 109 04 Praha 10, tel.: +420 272 083 251, fax: +420 272 083 255, mobil: +420 606 541 904, e-mail: unifleg@unifleg.cz, www: www.unifleg.cz.